

Riktlinjer sortering

Egenskaper	Vindögolvet	Ekonomigolv
1. Friskkvist	Tillåtet: 4"-5" max 40mm. 6" max 45mm. 7"-8" max 50mm.	Tillåtet: Obegränsat.
2. Kvistgrupp	Tillåtet: Obegränsat.	Tillåtet: Obegränsat.
3. Delvis fast vuxen kvist	Tillåtet: 4"-5" max 40mm. 6" max 45mm. 7"-8" max 50mm. Spricka runt kvist max 1mm.	Tillåtet: Obegränsat.
4. Bladkvist	Tillåtet: 4"-5" max 40mm. 6" max 45mm. 7"-8" max 50mm.	Tillåtet: Obegränsat.
5. Hornkvist Sprötkvist	Tillåtet: 4"-5" max 40mm. 6" max 45mm. 7"-8" max 50mm.	Tillåtet: Obegränsat.
6. Torrkvist	Tillåtet (Ej tillåtet: Lösa kvistar. Kvistgrupp)	Tillåtet: Obegränsat.
7. Svartkvist	Tillåtet (Ej tillåtet: Lösa kvistar. Kvistgrupp)	Tillåtet: Obegränsat.
8. Pärlkvist	Tillåtet (Ej tillåtet: Lösa kvistar. Kvistgrupp)	Tillåtet: Obegränsat.
9. Rötkvist	Ej tillåtet	Tillåtet: Obegränsat.
10. Barkringskvist	Tillåtet: Max 15mm. Max 2st/2m)Ej tillåtet: Lösa kvistar)	Tillåtet: Obegränsat.
11. Kvist-sprickor	Tillåtet: Obegränsat	Tillåtet: Obegränsat.
12. Sprickor	Tillåtet: Hårsprickor, max 20cm / 2m.	Tillåtet: Max 50cm/2m. Ej tillåtet: Om brädans hållfasthet påverkas.
13. Änd-sprickor	Tillåtet: Max 1st/50mm.	
14. Flisutslag	Ej tillåtet	Tillåtet: Obegränsat.
15. Kant- utslag	Tillåtet: Flisutslag i friskkvist Max 3mm. (Ej tillåtet: Kantutslag i torrkvist)	Tillåtet: Obegränsat.
16. Kvisthål	Ej tillåtet	Tillåtet: Obegränsat

16. Kvistarna	Ej tillåtet	Tillåtet. Obegränsat.
17. Märgdrag	Tillåtet: Obegränsat.	Tillåtet: Obegränsat.
18. Kådlåpor	Tillåtet: Max 1x40mm, max 2st/2m.	Tillåtet: Obegränsat.
19. Kådvad	Tillåtet: Ljusare kådvad över hela brädans längd. Mörkare och fetare kådvad max 100cm / 2m.	Tillåtet: Obegränsat.
20. Lyra	Tillåtet: Max 50mm	Tillåtet: Obegränsat.
21. Toppbrott	Tillåtet: Utan barkdrag om hållfastheten ej påverkas.	Ej tillåtet: Om brädans hållfasthet påverkas.
22. Barkdrag	Tillåtet: Max 5x100mm. Barkdragande kvist max 5x30mm barkdrag. Max 1st / 2m.	Tillåtet: Obegränsat.
23. Tjurved Vresved	Tillåtet: Om den inte påverkar brädans form.	Tillåtet: Obegränsat.
24. Vankant	Tillåtet: På baksida och kant om not och fjäder är intakta. (Ej tillåtet: På godsida)	Tillåtet: Obegränsat.
25. Färgfel Blånad	Ej tillåtet	Tillåtet: Obegränsat.
26. Röta	Ej tillåtet	Tillåtet: Fast röta obegränsat. Ej tillåtet: Lös röta.
27. Insekts skador	Ej tillåtet	Tillåtet: Obegränsat.
28. Flatbøj	Tillåtet: Max 20mm/2m	Tillåtet: Obegränsat.
29. Kantbøj	Tillåtet: Max 8mm / 2m.	Tillåtet: Obegränsat.
30. Skevhet	Tillåtet: Max 20mm / 2m.	Tillåtet: Obegränsat.
31. Bearbetning	Tillåtet: Max 0,5mm måttavikelse. God hyvelkvalite. (Ej tillåtet: Brännmärke)	Tillåtet: Max 1,0mm måttavikelse. Medelgod hyvelkvalite. Brännmärke.
32. Övrigt	Kupning max 1% av brädans bredd. Max 10% gränsfall. Vrak: Stora hyvelfel. Trasiga brädor.	
Bedömningen görs på 2m intervall. Max 3 egenskapsfel på 2 m. Vid kontroll får 5% av leverans vara av lägre kvalite.		